

Ergomat Mata Industry

Perforowana mata przeznaczona do obszarów z olbrzymimi ilościami cieczy lub nagromadzonych materiałów, gdzie ergonomiczna mata nie jest już odpowiednia, ale ważne jest odprowadzanie/ ewakuacja odpadów.

INDUSTRY



FAZOWANE
KRAWĘDZIE

ODPORNOŚĆ
CHEMICZNA

DOSTĘPNE
ŁĄCZENIE

1 Profil

Industry



Grubość 1.9 cm

KORZYŚCI

FAZOWANE KRAWĘDZIE: Formowana z fazowanymi krawędziami. Możliwość dołożenia żółtych krawędzi. Krawędzie nigdy się nie zwijają, eliminując ryzyko potknięcia.

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA: Odporność na pH od 5-10. Zakres temperatury roboczej -40 ° C (-40 ° F) do 90 ° C (195 ° F)

DOSTĘPNE ŁĄCZENIE: Możliwość łączenia mat za pomocą klipsów łączących, w przypadku konieczności pokrycia większych obszarów i rozłączenia mat w celu łatwego czyszczenia.

BEZ SILIKONU: Wszystkie maty Ergomat są wolne od silikonu i lateksu.

PRAWDZIWA GWARANCJA: Ergomat zapewnia w 100% wymianę produktu jeśli produkt nie zachowuje się zgodnie z opisem w okresie gwarancyjnym. W Ergomat nazywamy to Prawdziwą Gwarancją.

www.ergomat.com - info@ergomat.com

ERGOMAT INDUSTRY

Materiał.....	Nitrile
Kolor	Czarny
Waga	12,500 g +/- 100 g // 27.6 lbs +/- 3.5 oz
Długość bez fazowanych krawędzi	121 cm +/- 1% // 47.6" +/- 1%
Szerokość bez fazowanych krawędzi	91 cm +/- 1% // 35.8" +/- 1%
Grubość	1.9 cm // 0.75"
Gęstość.....	1370 kg/m ³ +/- 0,75 % ISO 2781
Twardość	50-60 Sh A ISO 868
Abrazja = 5 N	92 mm ³ // 3.6 in ³ ISO 46 49 (5 N)
Elektryczny opór powierzchniowy punkt-punkt w warunkach wilgotności 50%	>1 x 10 ¹⁰ Ω IEC-61340 4-1/ESD STM7.1-2001
Rozciągliwość.....	817% ISO 37
Wytrzymałość na rozrywanie	28 N/mm ISO 34 Method C
Opór elektryczny.....	NA
Przewodzenie ciepła	3,3 W/m/°C Tabela wartości
Właściwości termiczne	
Minimum	-40°C // -40°F
Maksimum	90°C // 194°F
Maksymalna krótka wytrzymałość	150°C // 300°F
Punkt zapalny.....	400°C // 752°F Tabela wartości
Odporność na UV	Gorszy
Pomieszczenia czyste	ISO Class 5 (100) EN ISO 14644-1
Gwarancja	5 letnia

www.ergomat.com - info@ergomat.com

Ameryka Północna i Południowa: +1-440-282-4651 | Angielski (UE): +44 3308 280 084 | Holenderski: +31 73 61 30 530 | Duński: +45 702 21 840 | Szwedzki: +46 42 16 36 00
Niemiecki: +49 9524 30 367-50 | Francuski: +33 1 446 410 28