


Ergomat Mata Bubble Down

Maty z serii Bubble Down to najlepsze maty do suchych środowisk, w których wykonywanie zadań wymaga od pracownika obracania się. Właściwości antystatyczne pomagają rozproszyć nagromadzone ładunki elektrostatyczne. Idealny do linii montażowych i sortowni. Dostępne w 2 profilach: **Bubble Down** and **XL Bubble Down**.



BUBBLE DOWN ●

XL BUBBLE DOWN ●



2 Profile

Bubble Down

XL Bubble Down



Grubość: 1.5 cm
Długość żółtego skosu: 5 cm



Grubość: 2.5 cm
Długość żółtego skosu: 9 cm

KORZYŚCI

ERGONOMIA: Zaprojektowane, aby stymulować krążenie w stopach, nogach i plecach. Cyrkulację stymuluje unikalny, opatentowany profil powierzchni mat Ergomat, który wymusza odpowiedź mięśniową.

FAZOWANE KRAWĘDZIE: Dla tej maty wymagane są żółte fazowane krawędzie. Krawędzie nigdy się nie związają, eliminując ryzyko potknięcia.

ANTYSTATYCZNY: Idealne do środowisk, w których wymagana jest kontrola statyczności.

UMOŻLIWIA OBRACANIE: Gładka powierzchnia mat sprawia, że maty Bubble Down są najlepsze, gdy konieczne jest częste obracanie.

BEZ SILIKONU: Wszystkie maty Ergomat są wolne od silikonu i lateksu.

PRAWDZIWA GWARANCJA: Ergomat zapewnia w 100% wymianę produktu jeśli produkt nie zachowuje się zgodnie z opisem w okresie gwarancyjnym. W Ergomat nazywamy to Prawdziwą Gwarancją.

KAŻDY ROZMIAR KAŻDY KSZTAŁT: Może być wykonana w indywidualnym rozmiarze i kształcie, tworząc jednolitą powierzchnię, eliminując łączenia i ryzyko potknięcia.

	BUBBLE DOWN	BUBBLE DOWN XL
Materiał.....	Piankowy Poliuretan	
Kolor	Węgiel drzewny z żółtymi skosami	
Waga	2500 g +/- 50 g // 5.5 lbs +/- 0.1 lbs	3900 g +/- 50 g // 8.6 lbs +/- 0.1 lbs
Długość bez fazowanych krawędzi	91 cm +/- 1% // 35.8" +/- 0.38"	
Szerokość bez fazowanych krawędzi	60 cm +/- 1% // 23.6" +/- 0.38"	
Grubość.....	15 mm // 0.62"	25 mm // 1"
Gęstość.....	380 kg/m ³ +/- 10 % ISO 2781	
Twardość	22-30 Sh A Sh A DIN 53505	
Abrazja = 5 N	180 mm ³ // 7 in ³ ISO 46 49 (5 N)	
Elektryczny opór powierzchniowy punkt-punkt w warunkach wilgotności 50%...	1x10 ⁹ Ω-5x10 ⁹ Ω IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	
Odporność na rozciąganie	2 Mpa EN ISO 527-1	
Rozciągliwość	500% EN ISO 527-1	
Wytrzymałość na rozrywanie ...	1,5 N/mm ASTM D 624	
Właściwości termiczne		
Minimum	5°C // 40°F	
Maksimum.....	35°C // 95°F	
Odporność na UV	Słaba	
Odporność hydrolityczna.....	Słaba	
Gwarancja	Bubble Down: 4 letnia, XL Bubble Down: 5 letnia	