

Tapete Basic Ergomat

Los tapetes Basic de Ergomat son tapetes ligeros ergonómicos y antifatigas que se desempeñan bien en aplicaciones no exigentes como mostradores minoristas, líneas de recoger, salas de correo u otras funciones típicas de la oficina. Cuando se usa de acuerdo con las especificaciones publicadas, los tapetes Basic nunca se rizarán, rasgarán, desintegrarán o crearán riesgos de tropiezo. Disponible en 3 perfiles: **Bubble**, **Smooth** y **Bubble Down**.



BUBBLE



SMOOTH



BUBBLE DOWN



BORDE BISELADO

BUEN TAPETE AL POR MENOR

3 PERFILES

Bubble

Smooth

Basic Bubble Down



Espesor: .57" (1.45 cm)



Espesor: .43" (1.1 cm)



Espesor: .625" (1.5 cm)
2" (5cm) Biseles Amarillos

BENEFITS

ERGONÓMICO: Diseñado para estimular circulación en los pies, piernas y espalda baja. Circulación es estimulado por el perfil de superficie único y patentado de los tapetes Ergomat que fuerza respuesta muscular.

BORDES BISELADOS: Moldeado con biseles. El tapete Basic Bubble Down siempre tiene biseles amarillos 2" (5cm). Los biseles nunca se rizarán, eliminando riesgos de tropiezo.

BUEN TAPETE AL POR MENOR: Superficie superior lisa se hace ideal los perfiles Basic Bubble Down y Basic Smooth para trabajadores pivotantes, en ambientes de trabajo no exigentes.

CUALQUIER TAMAÑO CUALQUIER FORMA: Se puede personalizar a cualquier tamaño y forma, creando una superficie continua para eliminar costuras y riesgos de tropiezo.

SIN SILICONA: Todos los tapetes Ergomat no contienen silicona ni látex.

VERDADERA GARANTIA: Ergomat apoya 100% nuestros productos con cobertura de reemplazo total si nuestro producto falla en realizar como promovido dentro de ese periodo. En Ergomat, nombramos esto como verdadera garantía.

www.ergomat.com - info@ergomat.com

Norte & sur America: + 1-440-282-4651 | Inglés (EU): + 44 3308 280 084 | Holandés: + 31 73 61 30 530 | Danés: + 45 702 21 840 | Sueco: + 46 42 16 36 00
Aleman: + 49 9524 30 367-50 | Francés: + 33 1 446 410 28

Tapete Basic Ergomat

	SMOOTH	BUBBLE	BASIC BUBBLE DOWN
Material.....	Poliuretano espumado		
Color	Carbón		Carbón con Biseles Amarillos
Peso	1900 g +/- 50 g // 4.2 lbs +/- 0.1 lbs	2200 g +/- 50 g // 4.85 lbs +/- 0.1 lbs	2100 g +/- 50 g // 4.63 lbs +/- 0.1 lbs
Longitud sin bordes biselados ..	91 cm +/- 1% // 35.8" +/- 0.38"		
Ancho sin bordes biselados ...	60 cm +/- 1% // 23.6" +/- 0.38"		
Espesor	11 mm // 0.43"	14,5 mm // 0.57"	15 mm // 0.625"
Densidad.....	330 kg/m ³ +/- 10 % ISO 2781		
Dureza	18-28 Sh A DIN 53505		
Carga de Abrasión = 5 N	800 mm ³ // 31.5 in ³ ISO 46 49 (5 N)		
Resistencia eléctrica Punto a punto superficie % 50 RH.....	>20x109Ω IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001		
Punto de desempate/fuerza extensible	1 Mpa EN ISO 527-1		
Alargamiento al romper.....	200% EN ISO 527-1		
Fuerza de rasgado	1,5 N/mm ASTM D 624		
Propiedades Térmicas.....			
Uso minimo	0°C // 32°F		
Uso máximo	32°C // 90°F		
Duración corta máxima	40°C // 115°F		
Resistencia-UV.....	Inferior		
Garantía	2 anos		