

Ergomat Mata Basic

Maty Ergomat Basic to maty lekkie, ergonomiczne i antyzmęczeniowe, które sprawdzają się w niewymagających aplikacjach, takich jak lady sklepowe, sortownie, poczta i inne typowe funkcje biurowe. W przypadku użycia zgodnie ze specyfikacją, Maty Basic nigdy nie będą się związać, rozrywać, rozpadać się ani nie będą stwarzać zagrożenia potknięcia. Dostępne w 3 profilach: **Bubble**, **Smooth** and **Bubble Down**.



BUBBLE



SMOOTH



BUBBLE DOWN



MATA BASIC SMOOTH



FAZOWANE
KRAWĘDZIE

DOSKONAŁA
MATA
DETALICZNA

3 Profiles

Bubble

Smooth

Basic Bubble Down



Grubość .57" (1.45 cm)



Grubość .43" (1.1 cm)



Grubość .625" (1.5 cm)
5cm Żółte Skosy

BENEFITS

ERGONOMIA: Zaprojektowane, aby stymulować krążenie w stopach, nogach i plecach. Cyrkulację stymuluje unikalny, opatentowany profil powierzchni mat Ergomat, który wymusza odpowiedź mięśniową.

FAZOWANE KRAWĘDZIE: Formowana z fazowanymi krawędziami. Mata Basic Bubble Down zawsze z 5 cm żółtymi krawędziami. Krawędzie nigdy się nie związają, eliminując ryzyko potknięcia.

DOSKONAŁA MATA DETALICZNA: Gładka powierzchnia mat Basic Bubble Down oraz Basic Smooth sprawia, że są to maty idealne dla pracowników, którzy wykonują ruchy ciała, w niewymagających środowiskach.

KAŻDY ROZMIAR KAŻDY KSZTAŁT: Może być wykonana w indywidualnym rozmiarze i kształcie, tworząc jednolitą powierzchnię, eliminując łączenia i ryzyko potknięcia.

BEZ SILIKONU: Wszystkie maty Ergomat są wolne od silikonu i lateksu.

PRAWDZIWA GWARANCJA: Ergomat zapewnia w 100% wymianę produktu jeśli produkt nie zachowuje się zgodnie z opisem w okresie gwarancyjnym. W Ergomat nazywamy to Prawdziwą Gwarancją.

www.ergomat.com - info@ergomat.com

Amerika Północna i Południowa (Angielski, Francuski, Hiszpański): +1-440-282-4651 | Angielski (UE): +44 3308 280 084
Niemiecki: +49 9524 30 367-50 | Francuski (EU): +33 1 446 410 28 | Polski: +48 43 65 69 745

Rev. 12/09/2025

Ergomat Mata Basic

	SMOOTH	BUBBLE	BASIC BUBBLE DOWN
Materiał -----	Piankowy Poliuretan		
Kolor -----	Węgiel drzewny		Węgiel drzewny z żółtymi skosami
Waga -----	1900 g +/- 50 g // 4.2 lbs +/- 0.1 lbs	2200 g +/- 50 g // 4.85 lbs +/- 0.1 lbs	2100 g +/- 50 g // 4.63 lbs +/- 0.1 lbs
Długość bez fazowanych krawędzi -----	91 cm +/- 1% // 35.8" +/- 0.38"		
Szerokość bez fazowanych krawędzi -----	60 cm +/- 1% // 23.6" +/- 0.38"		
Grubość -----	11 mm // 0.43"	14,5 mm // 0.57"	15 mm // 0.625"
Gęstość -----	330 kg/m ³ +/- 10 % ISO 2781		
Twardość -----	18-28 Sh A DIN 53505		
Abrazja = 5 N -----	800 mm ³ // 31.5 in ³ ISO 46 49 (5 N)		
Elektryczny opór powierzchniowy punkt-punkt w warunkach wilgotności 50% -----	>20x10 ⁹ Ω IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001		
Odporność na rozciąganie -----	1 Mpa EN ISO 527-1		
Rozciągliwość -----	200% EN ISO 527-1		
Wytrzymałość na rozrywanie ---	1,5 N/mm ASTM D 624		
Właściwości termiczne			
Minimum -----	0°C // 32°F		
Maksimum -----	32°C // 90°F		
Maksymalna krótka ----- wytrzymałość	40°C // 115°F		
Odporność na UV -----	Słaba		
Gwarancja -----	2 letnia		

www.ergomat.com - info@ergomat.com

Ameryka Północna i Południowa (Angielski, Francuski, Hiszpański): +1-440-282-4651 | Angielski (UE): + 44 3308 280 084
Niemiecki: + 49 9524 30 367-50 | Francuski (EU): + 33 1 446 410 28 | Polski: + 48 43 65 69 745